

Bona Gap Master

Technický list

Bona Gap Master je tmelící hmota na bázi akrylátu, bez silikonu, určená k tmelení spár parketových podlah, oblasti zárubní, schodišť apod. Tento tmel je dodáván v 15 různých barevných tónech a po zaschnutí je přelakovatelný všemi druhy parketových laků Bona. Bona Gap Master je tvrdý na povrchu a trvale elastický ve hloubce spáry (15% max. pohybová tolerance), bez rozpouštědel a zápachu.

- Trvale elastický
- Bez obsahu rozpouštědel, izokyanátů a silikonu
- Bez zápachu
- Rychleschnoucí
- Výborná adheze a boční slepení
- Vysoká počáteční a konečná lepící síla
- Možné přelakovat se všemi laky Bona

Technická data

Typ produktu:	polyakrylátový tmel
Max. tolerance pohybu (pružnost):	15%
Aplikační teplota:	min. +5°C do max.+35°C (tmel a podklad)
Hustota (DIN EN ISO 2811-1):	1,57 ± 0,05 g/cm ³
Doba do tvorby filmu	cca. 10 min (23°C/50% R.H.):
Spotřeba:	310 ml tmelu vystačí na 12 běžných metrů spár 5x5 mm nebo na 3 běžné metry spár 10x10 mm. viz níže
Barevné odstíny:	cca. 18 – 24 hod. v klimatických podmínkách 23°C/50% relativní vlhkosti vzduchu. Produkt se vytvrzuje schnutím. Vysoká vlhkost vzduchu, nízká teplota a hloubka spár nad 15 mm mohou významně prodloužit tvorbu povrchového filmu produktu a jeho vytvrzování.
Doba schnutí:	vytlačovací pistole na kartuše Bona.
Náradí:	2 rok od data výroby, v původním neotevřeném obalu.
Trvanlivost:	při teplotách od +5°C do +40°C. Chraňte před mrazem.
Skladování/transport:	Nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Likvidace odpadů:	
Balení:	12 x 310 ml (105 krabic na paletě)

Příprava

Podklad musí být suchý, pevný a bez brusného prachu a mastnot. Alespoň jeden z povrchů, jenž má být lepen, musí být nasákavý nebo paropropustný. Před aplikací tmelu odstraňte veškeré cementové mléko, impregnace a jiné přípravky omezující přílnavost. Na renovačních projektech musí být odstraněn starý lak, zbytky barvy a volný materiál. Spáry musí být vždy opatřeny vhodnou, správně dimenzovanou výplní (např. PE šňůrou, minerální vlnou), aby se předešlo adhezi ke třem plochám. K vyhnutí se znečištění a obdržení precizní spáry doporučujeme před spárováním oblepit boky spáry maskovací páskou.

Aplikace

1. Odřízněte ostrým nožem špičku kartuše nad závitem, opatrně, aby se nepoškodil závit. Našroubujte hubici. Šíkmo seřízněte hubici do vhodného rozměru a tvaru. Pomocí pistole vytlačujte obsah.
2. Tmel aplikujte rovnoměrně. Ujistěte se, že je tmel v kontaktu s oběma stranami spáry.
3. Přebytečnou hmotu ihned vyhladte rovnou špachtlí, houbou nebo navlhčeným prstem.

AKTUALIZACE 11/2015
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová
úprava



Bona[®]

Bona Gap Master

Technický list

4. Veškeré maskovací pásy ihned po aplikaci odstraňte.

Bona Gap Master musí být chráněn před vyluhováním, např. kondenzátem vlhkosti, dokud se na povrchu nevytvoří pevný film. Čerstvý produkt lze odstranit vlhkou utěrkou. Nářadí vyčistěte ihned po použití vodou. Ulpělé zbytky lze změkčit vodou a pak setřít. Během schnutí se barva lehce změní.

Dodávané barevné tóny:

Eiche hell- dub
Eiche dunkel-karamel
Buche hell-světle hnědá
Buche dunkel-středně hnědá
Esche/Fichte-béžová
Nuss-ořech
Rötliche Exoten-červené exotické
Teak-teak
Schwarz-černá
Weiß-bílá
Ahorn-krémová
Mooreiche-bahenní dub
Kirsch-třešeň
Wenge-wenge
RAL 7030 (grau)-šedá

Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

AKTUALIZACE 11/2015
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová
úprava



Bona[®]