

Bona Traffic HD Raw

Technický list

Bona Traffic HD Raw nabízí vysokou úroveň ochrany povrchu dřevěných podlah a zachovává vzhled a pocit neošetřeného dřeva. Jedná se o prémiový produkt pro prémiový vzhled. Tento jedinečný lak nabízí ultra matný povrch podlahy, po kterém je nejen radost chodit, ale je i vysoce bezpečný, díky svým protiskluzným vlastnostem, a tak je ideální volbou pro prémiový vzhled podlah do domácností s dětmi a domácími mazlíčky. Je bezpečný jak při aplikaci pro podlaháře, tak při použití uživatele podlahy, a proto je klasifikován EC1PLUS pro velmi nízké emise (nejpřísnější standard emisí do vnitřních prostor). Je čirý, má nežloutnoucí složení.

- Zachovává vzhled a dojem surového dřeva
- Lakovaná ochrana povrchu s přirozeným dojmem
- Snadná a bezpečná aplikace
- Vysoká bezpečnost - protiskluzné vlastnosti

Technická data

Typ produktu:	2-složkový polyuretan na vodní bázi
Sušina - obsah:	cca 32%
Stupeň lesku (při 60°):	cca 4% (na skle)
Poměr ředění:	1 díl tužidla do 1 litru Traffic HD Raw nebo 0,41 l tužidla na 4,54 l Traffic HD Raw (8% obj.)
Doba zpracování:	3 hodiny při 20°C (kratší, pokud je tepleji)
Ředění:	neředit; pokud je zapotřebí, přidat Bona Retarder pro delší dobu otevření.
Doba schnutí:	připraven k mezibroušení / další vrstva laku: 2-4 h. při 20°C/60% R.H. Lehká zátěž: 24 hodin při 20°C/60% R.H
Nářadí k aplikaci:	Bona váleček (Bona Microfleece nebo Polyesterový váleček 11 mm)
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (120-100 g/m ²) na jeden nátěr
Bezpečnost:	Lak: není klasifikováno jako nebezpečný produkt. Tužidlo: klasifikován. (viz. bezpečnostní list)
Čištění nářadí:	Odstraňte zbytky materiálu před čištěním vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134
Likvidace:	Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	3 x 4,95 litr (36 krabic na paletě včetně tužidla)
Certifikace:	GREENGUARD EMICODE, EC1 PLUS – velmi nízké emise v interiéru

Příprava

Před použitím laku Bona Traffic HD Raw musí být povrch nalakován základním lakem na vodní bázi Bona nebo olejem Bona Craft Oil 2K. Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Zajistěte, aby byla podlaha dobře zbrúšená až na holé dřevo, suchá a bez zbytků brusného prachu, oleje, vosku nebo jiných materiálů. Před aplikací by měl mít lak a tužidlo pokojovou teplotu. Vložte filtr a před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte.

Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30–60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

VYHOTOVENÍ 11/2021

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 1/2

Povrchová
úprava



Bona[®]

Bona Traffic HD Raw

Technický list

Povrchová
úprava



Návod k použití

Standardní postup		Barevný vzhled	
1-2x	Bona Primer ¹	1x	Bona Craft Oil 2K ²
1-2x	Bona Traffic HD Raw ¹	2x	Bona Traffic HD Raw

¹ podlaha by měla být ošetřena celkem třemi nátěry.

² abyste minimalizovali potenciální možnost zvlínání oleje ze spár, doporučuje se omezit aplikační množství. Zapracujte olej do podlahy pomocí talířové brusky a bavlněného hadru omotaného kolem padu. Spáry vždy vytmelte pomocí Bona spárového tmelu.

Poznámka: Nedoporučuje se nanášet více než dvě vrstvy laku za den – dřevo by mohlo nabobtnat. Zajistěte dobré větrání místnosti. Špatné podmínky mohou způsobit špatnou přilnavost a slabý povrch.

Aplikace

1. Protřepejte kanystr Bona Traffic Raw, poté přidejte tužidlo. Vložte filtr a před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte po dobu 1 minuty. Pokud použijete laku méně, pak 1 litr laku je na 1 díl tužidla, 2 litry na 2 díly tužidla apod. Směs Traffic Raw/tužidlo by mělo být použita hned nebo alespoň v průběhu 3 hodin.
2. Lak Bona Traffic Raw nanášejte válečkem Bona Roller. Pracujte plynule ve směru a kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do „živého laku“, abyste zabránili nahromadění laku. Lak nechte řádně zaschnout. Nechte mírně delší dobu schnutí pro každou použitou vrstvu.
3. V případě potřeby proveďte lehký mezibrus pomocí mřížky nebo Bona Scrad System se zrnitostí P150 (nebo jemnější), abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Podlahu vyluxujte před nanášením poslední vrstvy laku. **Poznámka:** Pokud předchozí vrstva laku nebo základního nátěru zasychala déle než 24 hodin, musí se povrch před aplikací další vrstvy vždy obrousit.

Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 24 hodinách od poslední aplikace. Po cca 1 týdnu bude lak zcela vytvrzen. Do té doby podlahu nezakrývejte koberci nebo jinou podlahovou krytinou. Po této době můžete také nainstalovat těžké předměty pro zařízení místnosti. V této době nevytírejte místnost mokrým mopem.

Údržba

Vyčistěte podlahu pomocí prostředku Bona Cleaner nebo Bona Čistič na parkety a mikrovláknové utěrky Bona. Na veřejných místech může být nezbytně nutné použití čistícího stroje. Opatřené povrchy mohou být obnoveny nanášením nového nátěru Bona Traffic HD Raw. Viz instrukce pro přelakování na www.bona.com/cz.

Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

VYHOTOVENÍ 11/2021

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 2/2

Bona[®]